



- Tinta plástica de interior/exterior para tester de cor do catálogo **CHROMATIC**, formulada com base em emulsão de copolímeros acrílicos e pigmentação selecionada
- Brilho **Mate**
- Acabamento **Liso**
- Suportes: **Alvenaria, estuque e gesso cartonado**
- Cores disponíveis: **Bases 10, 20 e 30**



PROPRIEDADES

- Excelente cobertura
- Fácil Aplicação
- Boa retenção de cor
- Lavável
- Excelente rendimento

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Rendimento:** 10-14 m²/L (por demão)
- **Secagem ao tato:** Aprox. 30 min
- **Secagem repintura:** Aprox. 4 horas
- **Secagem total:** Aprox. 12 horas
- **Ponto de inflamação:** Não inflamável

Valor limite da UE para este produto (subcat. A/a): 30 g/l. Este produto contém no máx. 30 g/l COV.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

- As superfícies devem estar bem secas, coesas, desengorduradas, isentas de poeiras e partículas não aderentes.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

- Homogeneizar muito bem o produto antes de aplicar.

APLICAÇÃO

- Numa pequena zona da superfície a pintar, para uma correta avaliação da cor, aplicar:
 - Cores claras: 1 a 2 demãos;
 - Cores escuras: 2 a 3 demãos de tinta.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

- Trincha ou rolo.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

- Água e detergente.

INDICAÇÕES IMPORTANTES

- Tal como outros produtos mate, este produto poderá ganhar brilho se friccionado.
- Algumas das cores poderão ficar alteradas temporariamente quando molhadas.
- Não aplicar o produto com humidade relativa superior a 80% e temperatura ambiente inferior a 10°C ou superior a 30°C.
- Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de tintas e na ficha de dados de segurança do produto.
- **CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS:** Armazenar na embalagem original entre 5°C e 35°C, em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar direta.

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.

PPG DYRUP, S.A.

Rua Cidade de Goa, 26 | 2685-038 Sacavém
www.dyrup.pt | www.bondex.pt | Tel.: 808 502 000

